

NOME DO PRODUTO: Base Selador Linha Ouro

Revisão 05

Dez/2010

LINHA IMOBILIÁRIA

Página 1 de 3

1- DESCRIÇÃO

Fundo de emulsão usado para selar e nivelar superfícies novas de concreto e reboco externas e internas. Como 1ª demão proporciona uniformidade na absorção, diminuindo a porosidade do substrato proporcionando maior rendimento e resistência. Utilizado no sistema tintométrico para proporcionar melhor cobertura as cores tingidas em bases escuras.

Produto classificado conforme ABNT 11.702 Tipo 4.1.6**2 – COMPOSIÇÃO QUÍMICA**

Emulsão acrílica estirenada, pigmentos, cargas inertes, aditivos e água

3 - CORES

Disponíveis em seis cores através do Resicolor System.

4 - CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Viscosidade (25°C)	90 a 95 KU	PL 004
Teor de sólidos (%)	45 ± 1	PL 005
pH	8,0 a 9,0	PL 007
Cobertura Úmida (%)	Mínimo 60	NBR 14943
Densidade (g/Cm ³)	1,32 ± 0,03	PL 002

5 – MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Rendimento (m ² / demão)	Nº de demãos
Rolo de lã de pêlo baixo ou pincel de cerdas macias	10 a 20 com água limpa	Lata (18L): 160 a 190 Galão (3,6L): 32 a 38 Quarto (0,9L): 8 a 9,5	1

OBS: Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

6 - SECAGEM

Ao toque: 2 horas

Final: 6 horas

7 – PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento): Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Reboco Fraco (baixa coesão): Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

NOME DO PRODUTO: Base Selador Linha Ouro

Revisão 05

Dez/2010

LINHA IMOBILIÁRIA

Página 2 de 3

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida PVA Resicolor interior.

Microfissuras: Corrigir com Vedasim Laje ou Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instruções na embalagem do produto.

Imperfeições / Fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Superfícies caiadas ou com partículas soltas / mal aderidas: Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Mancha de gordura ou graxas: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

Paredes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida PVA interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.

ATENÇÃO:

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantêm suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.

8 – RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação uniformizar a superfície com Preparador de Paredes Resicolor.

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.

9 - PRAZO DE ARMAZENAGEM

NOME DO PRODUTO: Base Selador Linha Ouro

Revisão 05

Dez/2010

LINHA IMOBILIÁRIA

Página 3 de 3

36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

10 - CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: www.resicolor.com.br.

11 - EMBALAGEM DE FORNECIMENTO

Fornecido em embalagens de 0,9 L, 3,6 L e 18 L.