

BOLETIM TÉCNICO

Resicolor
Tintas

TINTA ACRÍLICA OURO ACETINADO / BASES

Linha Imobiliária



Tinta Acrílica Ouro é uma tinta aditivada com silicone que confere um acabamento requintado e efeito impermeabilizante, garantindo que a pintura se mantenha como nova por muito mais tempo. Sua máxima cobertura proporciona recobrimento total da superfície. Produto sem cheiro, **após 3 horas de aplicação**, segundo pesquisa realizada onde 90% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Disponível em bases para tingimento no Resicolor System.

Nível de Qualidade: Premium



ATRIBUTOS

- Mais Cobertura
- Mais Resistência
- Mais Lavável



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, surfactantes, silicone, água, espessantes e microbiocidas.

Produto isento de metais pesados



CORES

Branco, Branco Gelo, Areia e Palha. Também disponíveis em cores através do Resicolor System. Outros tons podem ser obtidos adicionando Corante Resitok, em até 1 frasco por galão de 3,6L.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição sobre o papel.

TINTA ACRÍLICA OURO ACETINADO / BASES

Linha Imobiliária



CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)*	45 ± 2	NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm3)*	1,21 ± 0,03	NBR 5829
pH	8,7 a 9,3	PL 007

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.5.7	Látex acetinado premium	Pintar superfícies de alvenaria em geral em áreas internas e/ou externas, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante

Desempenho

Produto em conformidade com a ABNT NBR 15079-2

Requisitos de desempenho	Especificações	Métodos
Poder de cobertura seca (m ² /L)*	Mínimo 5	NBR 14942
Poder de cobertura úmida (%)*	Mínimo 90	NBR 14943
Rendimento acabado m ² /18L*	Mínimo 90	NBR14942
m ² /3,6L	Mínimo 18	
m ² /0,9L	Mínimo 4,5	
Abrasão úmida com pasta abrasiva (ciclos)	Mínimo 150	NBR 14940
VOC – Compostos orgânicos voláteis (g/L)	Máximo 100	NBR 16388
Brilho (UB – 60°)	11 a 18	NBR 15299

* cores com coordenadas L* ≥ 87 e C ≤ 35



MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogeneização	Rendimento Acabado (m ²)*	Nº de demãos**	Secagem
Rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias	20% a 40% com água potável	Misture bem até completa homogeneização	Lata (18L): Mínimo 110 Galão (3,6L): Mínimo 22 Quarto (0,9L): Mínimo 5,5 Lata (16,2L): Mínimo 99 Galão (3,24L): Mínimo 20 Quarto (0,81L): Mínimo 5,0	2 a 4	Ao toque: 2 horas Intervalo entre demãos: 4 horas Final: 12 horas

* Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

**Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

TINTA ACRÍLICA OURO ACETINADO / BASES

Linha Imobiliária



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo. Aplicar uma demão de selador acrílico Resicolor. Superfícies próximas ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto à cura e a secagem mesmo após 28 dias.

Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento): Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Reboco Fraco (baixa coesão): Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior.

Microfissuras: Corrigir com Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instruções na embalagem do produto.

Trincas e Fissuras: Devem ser avaliadas e corrigidas, podendo requerer produtos específicos para este caso.

Imperfeições / Fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Superfícies caídas ou com partículas soltas / mal aderidas: Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Manchas de gordura ou graxas: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

Paredes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.



RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.

TINTA ACRÍLICA OURO ACETINADO / BASES

Linha Imobiliária

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação uniformizar a superfície com Fundo Preparador de Paredes Acqualine.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e, quando necessário, repinte a superfície delimitada total, como toda a parede e todo o teto.

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias após pintura, tempo de cura completa da tinta.

Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos em cores escuras com características de transparência, como: amarelos, laranjas e vermelhos. Salientamos que cores produzidas com pigmentos orgânicos (amarelos, vermelhos, violetas e laranjas) podem apresentar desbotamento ao longo do tempo quando usadas em exteriores.

Recomendamos utiliza o mesmo lote e máquina tintométrica. Não recomendamos retoques isolados.

Para o uso de bases no sistema tintométrico, antes de pigmentar, vire a embalagem de cabeça para baixo para umedecer a tampa e após dosar os pigmentos, misture por 4 minutos em máquinas apropriadas. Use somente corantes comercializados pela Resicolor.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar manchas com diferenças de tonalidades.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.

ATENÇÃO:

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.



PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A

TINTA ACRÍLICA OURO ACETINADO / BASES

Linha Imobiliária

Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.



ATENÇÃO



CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: www.resicolor.com.br.