

NOME DO PRODUTO: Super Cobertura Fosco / Bases

Revisão 06

Fev/2014

LINHA IMOBILIÁRIA

Página 1 de 4

1- DESCRIÇÃO

Super Cobertura é uma tinta que proporciona embelezamento exclusivo na sua pintura e ótima resistência as intempéries como SOL e CHUVA e efeito PLUS na resistência de lavabilidade. Especialmente aditivado com biocidas de última geração, proporciona proteção contra fungos e mofo. Possui acabamento fosco. Produto sem cheiro, após 3 horas de aplicação, segundo pesquisa realizada em que 90% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Indicado para interiores e exteriores.

Atributos: Pintura mais limpa, maior rendimento, alta durabilidade e proteção antimoho.

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 15079

Produto Classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.5.2

Nível de Qualidade: Standard

2 – COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, surfactantes, água, espessantes e microbiocidas não metálicos.

3 - CORES

Amarelo Ouro, Areia, Azul Céu, Branco, Branco Gelo, Camurça, Concreto, Damasco, Marfim Real, Mel, Palha, Pérola, Pêssego, Tangerina, Terracota, Vanila, Verde Abacate, Verde Limão e também disponível no Resicolor System em 1039 cores do leque Resicolor e mais de 25000 outras cores de mercados. Outros Tons podem ser obtidos adicionando Corante Resitok, em até 1 frasco por galão de 3,6L.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição sobre o papel.

4- CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Viscosidade (25°C)	90 a 95 KU	PL 004
Teor de sólidos (%)	52 ± 2	PL 005
Poder de cobertura seca (m ² /L)	Mín. 5	NBR 14942
Poder de cobertura úmida (%)	Mín. 85	NBR 14943
Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva (ciclos)	Mín.40	NBR 14940
pH	8,7 a 9,3	PL 007
Densidade (g/cm ³)	1,42 ± 0,03	PL 002

5 – MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogeneização	Rendimento (m ² /demão)	Nº de demãos
Rolo de lã de pêlo baixo ou pincel de cerdas macias	10 a 20 com água potável	Misture bem até completa homogeneização	Lata (18L): 200 a 300 Galão (3,6L): 40 a 60 Quarto (0,9L): 10 a 15	2 a 3

OBS: Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

6 - SECAGEM

NOME DO PRODUTO: Super Cobertura Fosco / Bases

Revisão 06

Fev/2014

LINHA IMOBILIÁRIA

Página 2 de 4

Ao toque: 2 horas

Intervalo entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

7 – PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo. Aplicar uma demão de selador acrílico Resicolor. Superfícies próximas ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto à cura e a secagem mesmo após 28 dias.

Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento): Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Reboco Fraco (baixa coesão): Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior.

Microfissuras: Corrigir com Vedasim Laje ou Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instruções na embalagem do produto.

Trincas e Fissuras: Devem ser avaliadas e corrigidas, podendo requerer produtos específicos para este caso.

Imperfeições / Fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Superfícies caiadas ou com partículas soltas / mal aderidas: Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Manchas de gordura ou graxas: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

Paredes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.

ATENÇÃO:

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.

NOME DO PRODUTO: Super Cobertura Fosco / Bases

Revisão 06

Fev/2014

LINHA IMOBILIÁRIA

Página 3 de 4

8 – RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação uniformizar a superfície com Fundo Preparador de Paredes Acqualine.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e, quando necessário, repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação, como toda a parede e todo teto.

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação, tempo de cura completa da tinta.

Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos em cores escuras com características de transparência, como: amarelos, laranjas e vermelhos. Salientamos que cores produzidas com pigmentos orgânicos (amarelos, vermelhos, violetas e laranjas) podem apresentar desbotamento ao longo do tempo quando usadas em exteriores.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar manchas com diferenças de tonalidades.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.

9 - PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

10 – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local. Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos.

NOME DO PRODUTO: Super Cobertura Fosco / Bases

Revisão 06

Fev/2014

LINHA IMOBILIÁRIA

Página 4 de 4

11 - CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: www.resicolor.com.br.

12 - EMBALAGEM DE FORNECIMENTO

Fornecido em embalagens de 3,6 L e 18 L.

Bases em embalagem de 0,9 L, 3,6 L e 18 L.