

NOME DO PRODUTO: Super Cobertura Mais Fosco / Base

Revisão 02

Abril/2015

LINHA IMOBILIÁRIA

Página 1 de 4

1- DESCRIÇÃO

Tinta acrílica Standard de alta diluição. Elaborada a partir de cargas multifuncionais microporosas que conferem alto poder de opacidade a tinta com excelente performance. A nova fórmula do Super Cobertura Mais foi especialmente desenvolvida para permitir uma diluição superior as tinta convencionais devido usa alta consistência, proporcionando altíssimo rendimento. Disponível em acabamento fosco. Produto sem cheiro após 3 horas de aplicação, segundo pesquisa realizada em que 90% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Produto classificado conforme norma ABNT NBR 15079.

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 15079**Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702:2010 - Tipo 4.5.2****Nível de Qualidade: Standard****2 – COMPOSIÇÃO QUÍMICA**

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, surfactantes, água, espessantes e microbiocidas não metálico.

3 - CORES

Branco, Branco Gelo, Amarelo Canário, Areia, Azul Céu, Camurça, Concreto, Laranja Cítrico, Marfim, Palha, Verde Limão e Verde Kiwi. Também disponíveis em 526 cores através do Resicolor System. Outros Tons podem ser obtidos adicionando Corante Resitok, em até 1 frasco por galão de 3,6L.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição sobre o papel.

4- CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Viscosidade (25°C)	125 a 130 KU	PL 004
Teor de sólidos (%)	42 ± 2	PL 005
Poder de cobertura seca (m ² /L)	Mín. 8,5	NBR 14942
Poder de cobertura úmida (%)	Mín. 85	NBR 14943
Resistência à abrasão úmida c/ pasta abrasiva (ciclos)	Mín.40	NBR 14940
pH	8,7 a 9,3	PL 007
Densidade (g/cm ³)	1,25 ± 0,03	PL 002
VOC - Componente orgânico volátil (g/L)	23	***

5 – MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogeneização	Rendimento* (m ² /demão)	Nº de demãos**
Rolo de lã de pêlo baixo ou pincel de cerdas macias	60% a 80% com água potável	Misture bem até completa homogeneização	Lata (18L): até 500 Galão (3,6L): até 100	2 a 3

OBS: *Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

**Número de demãos pode ser variável, de acordo com condições da superfície, sistema de pintura, diluição e técnica de aplicação.

NOME DO PRODUTO: Super Cobertura Mais Fosco / Base

Revisão 02

Abril/2015

LINHA IMOBILIÁRIA

Página 2 de 4

6 - SECAGEM

Ao toque: 2 horas

Intervalo entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas

7 – PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo. Aplicar uma demão de selador acrílico Resicolor. Superfícies próximas ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto à cura e a secagem mesmo após 28 dias.

Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento): Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Reboco Fraco (baixa coesão): Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior.

Microfissuras: Corrigir com Vendasim Laje ou Vendasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instruções na embalagem do produto.

Trincas e Fissuras: Devem ser avaliadas e corrigidas, podendo requerer produtos específicos para este caso.

Imperfeições / Fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Superfícies caídas ou com partículas soltas / mal aderidas: Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Manchas de gordura ou graxas: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

Paredes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.

ATENÇÃO:

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.

8 – RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água em abundância imediatamente.

NOME DO PRODUTO: Super Cobertura Mais Fosco / Base

Revisão 02

Abril/2015

LINHA IMOBILIÁRIA

Página 3 de 4

Diferenças de brilho podem ocorrer devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação nivelar a superfície com Fundo Preparador de Paredes Acqualine. Não se recomendam misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação. Evite retocar a pintura após 24h de aplicação e, quando necessário, repinte a superfície delimitada por alguma descontinuidade, como toda a parede e todo teto.

A tinta Super Cobertura Mais apresenta alta cobertura seca, recomendamos utilização da indicação correta de diluição, evitando reposição do rolo nos cantos e acabamentos, como dica para evitar manchas por sobreposição, principalmente nos coloridos. Possibilita a criação de inúmeras cores, através da adição de Corante Resitok na proporção de 1 frasco de 50ml para um galão de 3,6L, ou utilizando o Resicolor System.

A superfície só poderá ser lavada 30 dias após pintura, tempo de cura completa da tinta. O máximo desempenho em rendimento é alcançado em aplicação sobre massas niveladoras ou repintura. Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos em cores escuras com características de transparência, como: amarelos, laranjas e vermelhos. Salientamos que cores produzida com pigmentos orgânicos (amarelos, vermelhos, violetas e laranjas) podem apresentar desbotamento ao longo do tempo quando usadas em exterior. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar manchas com diferenças de tonalidade. Qualquer dúvida entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC – levando consigo a embalagem com lote, data de fabricação e a nota fiscal.

9 - PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

10 – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local. Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos.

11 - CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: www.resicolor.com.br.

12 - EMBALAGEM DE FORNECIMENTO

Fornecido em embalagens de 3,6 L e 18 L.

Bases em embalagem de 3,6 L e 18 L.

NOME DO PRODUTO: Super Cobertura Mais Fosco / Base

Revisão 02

Abril/2015

LINHA IMOBILIÁRIA

Página 4 de 4
