

BOLETIM TÉCNICO

Resicolor
Tintas

CEMENTO QUEMADO/ BASE

Línea inmobiliaria



Cemento Quemado es un revestimiento acrílico inspirado en el ambiente urbano, industrial, moderno, con un acabado aterciopelado y sofisticado apto para paredes en general, dando un efecto cemento quemado. Su fórmula también permite el desarrollo de un efecto concreto aparente, y otros diseños o estampados que puedas crear.

Se puede utilizar en paredes internas y externas de mampostería, yeso, concreto, fibrocemento, compuesto nivelador, repintado y yeso.



ATRIBUTOS

- Más de 1000 colores en Resicolor System
- Reproduce más efectos
- Listo para usar
- Fácil de aplicar



COMPOSICIÓN QUÍMICA

Emulsión acrílica estirenada, pigmentos orgánicos e inorgánicos, tensioactivos, cargas minerales, agua, espesantes y microbicidas.

Producto libre de metales pesados



COLORES

Disponible en colores Blanco, Tiburón Blanco, Día Lluvioso, Zepelín, Elefante y también disponible en más de 1000 colores a través del Resicolor System.

Notas: Los colores del catálogo son orientativos y pueden variar en relación al acabado final, al estar depositados sobre papel.

BOLETIM TÉCNICO

Resicolor
Tintas

CEMENTO QUEMADO/ BASE

Línea inmobiliaria



CARACTERÍSTICAS

Parámetros	Especificaciones	Métodos
Contenido de sólidos (%)	69 ± 2	NBR 15315
Densidad (Masa específica - g/cm3)	1,59 a 1,65	NBR 5829
pH	8,0 a 9,0	PL 007



MÉTODOS DE APLICACIÓN Y DILUCIÓN

Aplicación/ Herramientas	Dilución	Rendimiento (m ² /acabado/galón)*	Nº de capas	Secado
Aplicar en capas finas, rellenando siempre las zonas vacías con movimientos cortos y aleatorios. Paleta de acero inoxidable con esquinas redondeadas.	Listo para usar.	Galón (5 kg): 20 a 30 Base: Galón (4,5 kg): 18 a 27	1 a 3	Al tacto: 2 horas Entre capas: 4 horas Fin: 24 horas

* Rendimiento teórico, variable según soporte, métodos y técnicas de aplicación.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE – NBR 13245

SUPERFICIE DE APLICACIÓN IDEAL:

La superficie a pintar debe estar limpia, cohesiva, firme, seca, libre de polvo, grasas o grasas, jabón o moho.

Nuevo yeso: Espere al menos 28 días para que se seque y cure.

Concreto nuevo de alta absorción (yeso y fibrocemento): Aplicar fondo preparatorio de pared Resicolor como se recomienda en el embalaje.

Yeso débil (baja cohesión): Lijar la superficie a aplicar y cepillar para eliminar el polvo.

Imperfecciones superficiales: Corregir con Masilla Acrílica Resicolor por fuera y por dentro y con Masilla PVA Resicolor por dentro.

Microfisuras: Corrija las microfisuras de hasta 0,3 mm con Vedasim Pared Resicolor según las instrucciones del embalaje del producto.

Imperfecciones / Fisuras profundas: Corrija con yeso y espere a que se seque y cure durante al menos 28 días.

CEMENTO QUEMADO/ BASE

Línea inmobiliaria



Superficies encaladas o con partículas sueltas/mal adheridas: Raspar y/o cepillar eliminando partes sueltas. Aplicar Fondo Preparador de Pared Resicolor según las recomendaciones del embalaje.

Mancha de grasa: Lavar con agua y detergente, enjuagar y esperar a que se seque.

Paredes mohosas: Lavar con lejía, enjuagar y esperar a que se seque. Si es necesario nivelar la superficie con Masilla Acrílica Resicolor por fuera y por dentro y con masilla de PVA por dentro, eliminando las microcavidades donde viven los hongos.

Repintado: Raspar y lijar hasta eliminar el brillo y retirar la pintura vieja mal adherida.

Superficies con humedad: Identificar la fuente y tratar adecuadamente.



RECOMENDACIONES

Evitar aplicar en días de lluvia, sobre superficies calientes o en ambientes con temperaturas inferiores a 10°C y humedad relativa superior al 90%;

Las gotas de lluvia pueden provocar manchas en la superficie hasta 30 días después de la aplicación. Si se produce el problema, lave inmediatamente toda la superficie con abundante agua.

No se recomienda la mezcla entre tipos de productos, excepto los especificados por el fabricante.

La superficie sólo se puede lavar 30 días después de pintar, tiempo para que la pintura cure por completo. Para limpiar la superficie pintada utilice detergente líquido neutro y una esponja suave. La limpieza debe realizarse de forma suave y uniforme en toda la superficie pintada. Enjuague con agua limpia.

El uso de productos abrasivos puede dañar la superficie pintada y provocar manchas de diferentes tonalidades.

Recomendamos utilizar el mismo lote y máquina tintadora. No recomendamos retoques aislados.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente – SAC – llevando consigo el embalaje con el lote, fecha de fabricación y factura.

CEMENTO QUEMADO/ BASE

Línea inmobiliaria



RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

El Revestimiento Cemento Quemado se debe aplicar sobre superficies planas y lisas, utilizando siempre llana de acero inoxidable con esquinas redondeadas.

Aplicar en capas finas, rellenando siempre las zonas vacías con movimientos cortos. Esto provoca manchas muy naturales.

Elimina imperfecciones, como exceso de masilla o rayones, dejando solo las manchas que dan la sensación de pared de cemento. Para proceder a las siguientes manos es necesario respetar un tiempo de secado de 4 horas.

Aplicar pequeñas cantidades del producto con movimientos aleatorios e irregulares sobre toda la zona. Espera a que el producto se seque para ver el efecto final.

Para obtener un efecto más pronunciado, repetir la aplicación del producto, y hay que tener en cuenta que los efectos de las manchas varían según el movimiento y la técnica realizada por el profesional.

Usar la herramienta correcta es muy importante para obtener el efecto deseado. Usar una llana de esquinas cuadradas, por ejemplo, puede causar rayones y marcas no deseadas.

Recomendamos aplicar una o dos manos de pintura acrílica (Oro Mate), del mismo color o similar al color del efecto elegido. Antes de teñir, en máquinas Resicolor System, voltear el envase boca abajo para humedecer todo el interior, incluida la tapa.

Resicolor cuenta con un equipo de profesionales calificados que pueden ayudar con la aplicación. Preguntas consultar al departamento técnico.



PERIODO DE ALMACENAMIENTO Y GARANTÍA

Vigencia: 36 meses a partir de la fecha de fabricación, en lugar cubierto, sombreado, seco y ventilado, siempre y cuando el embalaje no haya sido abierto o dañado por agentes químicos, físicos u otros agentes externos.

Recomendamos que se utilice dentro de la fecha de caducidad. Cabe señalar que el buen desempeño de un acabado depende de las condiciones del sustrato, preparación de la superficie, técnicas de aplicación del sistema de pintura adecuado, calidad del producto y condiciones climáticas locales, las cuales están fuera del control del fabricante. Resicolor garantiza el buen funcionamiento de sus productos siempre y cuando se sigan las pautas de uso marcadas en este boletín y sean coherentes con el nivel de calidad adquirido. Esta garantía se limita únicamente al reemplazo del producto.

Mantenga en su poder la factura de compra y el lote del producto para garantizar la garantía anterior.

ATENCIÓN:

Este producto ha pasado por un riguroso control de calidad y correctamente almacenado mantiene sus características iniciales, su rendimiento depende de la preparación y uniformidad de la superficie, la humedad del aire y la temperatura diurna, así como del sistema utilizado para su aplicación.

BOLETIM TÉCNICO

Resicolor
Tintas

CEMENTO QUEMADO/ BASE

Línea inmobiliaria



RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

No permita que el escurrimiento llegue a arroyos, ríos y alcantarillas. Utilice el producto en su totalidad, mezcle productos de la misma naturaleza y reutilícelo para pintar en otros lugares o haga una donación, no guarde producto sobrante. Los embalajes vacíos, restos de producto y otros residuos deben eliminarse de acuerdo con la legislación local.



ADVERTE



PRECAUCIONES

Mantener el embalaje en un lugar ventilado, seco, fuera del alcance de los niños, animales y fuentes de calor. No incinerar. Al aplicar, mantener el ambiente ventilado.

Utilice una máscara protectora, gafas de seguridad y guantes. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

En caso de ser ingerido, no provocar vómito, buscar atención médica, tomando el empaque del producto o comunicarse con CEATOX – Centro de Asistencia Toxicológica (Teléfono: 0800148110 o 11- 30698800). En caso de accidente de transporte: 0800192274.

Para más informaciones, consulte la Ficha de Información sobre Seguridad de Productos Químicos – FISPQ, disponible en nuestro sitio web: www.resicolor.com.br.