

VEDASIM PAREDE

Linha Imobiliária



Vedasim Parede é um impermeabilizante elástico para paredes 4 em 1: sela, impermeabiliza, confere acabamento e contém antimofo. Sua formulação a base de polímeros elastoméricos confere ao produto alta flexibilidade, permitindo que a membrana formada acompanhe a dilatação natural do reboco, evitando o aparecimento de microfissuras. Por deixar a parede mais selada e uniforme o Vedasim Parede evita a infiltração da água da chuva para os ambientes internos proporcionando maior impermeabilidade do que os seladores convencionais. Devido sua propriedade de cobertura o Vedasim Parede, quando aplicada a terceira demão, também funciona como acabamento final, dispensando a necessidade de aplicação de outra tinta. Possui boa resistência aos raios UV apresentando excelente durabilidade. Como acabamento final pode ser pigmentado em tons claros, através da adição de pigmentos pré dispersos do tipo bisnagas.



ATRIBUTOS

- Sela
- Antimofo
- Dá Acabamento
- Impermeabiliza
- Secagem Ultrarrápida
- Pintura impermeável



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica elastomérica, água, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

Produto isento de metais pesados



CORES

Disponível na cor branca e outras cores sob encomenda.

VEDASIM PAREDE

Linha Imobiliária



CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)	38 ± 2	ABNT NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm ³)	1,20 ± 0,03	ABNT NBR 5829
pH	8,3 a 8,7	PL 007

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.1.2.7	Selador flexível contra fissura para alvenaria exterior/interior	Selar e uniformizar a absorção de superfícies, acompanhando a dilatação de até 0,3 mm, para retração de superfícies de alvenaria em geral.



MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Nº de demãos	Rendimento (m ² /kg)*	Consumo/Dosagem (g/m ²)	Secagem
Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola	1º demão: 10 a 15% com água potável Demais demãos: Puro Pistola convencional: até 15% com água potável para todas demãos	Como selador: 1 demão Como impermeabilizante: 2 demãos Como acabamento: mínimo 3 demãos	18kg = 150 m ² /demão 3,6 Kg = 30 m ² /demão	120 g/m ² /demão	Ao toque: 1 hora Final: 12 horas Intervalo entre demãos: 4 horas

* Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície deve estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Concreto novo (altamente absorvente, gesso e fibrocimento): Aplicar preparador de parede conforme instruções da embalagem do produto.

Reboco fraco (baixa coesão): Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Acrílica Resicolor (exterior e interior). Massa Corrida Resicolor (interior).

Microfissuras até 0,3mm: Aplicar Vedasim Parede diluída 10% com água como demão de tratamento e demãos posteriores puro conforme instruções na embalagem.

VEDASIM PAREDE

Linha Imobiliária

Trincas e fissuras dinâmicas (acima de 0,3mm): Devem ser avaliadas e corrigidas: abrir a trinca em forma de "V", limpar e escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Vedasim Parede diluído 15% com água. Preparar uma mistura de 1 parte de Vedasim Parede para 2 a 3 partes de areia fina e preencher as trincas. Aplicar 1 demão de Vedasim Parede e afixar a tela de poliéster nivelando adequadamente. Aplicar 3 demãos de Vedasim Parede como acabamento. Em casos de alta complexidade, podem requerer produtos específicos para cada caso.

Imperfeições e fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de, no mínimo, 28 dias.

Superfícies caiadas ou partículas soltas/mal aderidas: Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes conforme instruções na embalagem do produto.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

Paredes mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor (exterior e interior) ou Massa Corrida Resicolor (interior), eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Superfície com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.

Reboco novo: Aguardar secagem e cura por 28 dias no mínimo. Aplicar uma demão de Vedasim Parede. Superfícies próximas ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto à cura e a secagem mesmo após 28 dias.



RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%. Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água em abundância imediatamente.

Diferenças de brilho podem ocorrer devido a diferença de porosidade da superfície. Não se recomendam misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante.

Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação. Evite retocar a pintura após 24h de aplicação e, quando necessário, repinte totalmente a superfície delimitada, como toda a parede e todo o teto.

A superfície só poderá ser lavada 30 dias após pintura, tempo de cura completa da tinta.

Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos em cores escuras com características de transparência, como: amarelos, laranjas e vermelhos. Salientamos que cores produzidas com pigmentos orgânicos (amarelos, vermelhos, violetas e laranjas) podem apresentar desbotamento ao longo do tempo quando usadas em exterior.

VEDASIM PAREDE

Linha Imobiliária

Quando pigmentado com corantes do tipo bisnaga, adicione no máximo 2 bisnagas (100mL) por 3,6kg ou 10 bisnagas (500mL) por 18kg e misture bem até completa homogeneização. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar manchas com diferenças de tonalidade.

Qualquer dúvida entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC – levando consigo a embalagem com lote, data de fabricação e a nota fiscal.



PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses após a data de fabricação.

A Resicolor garante que o produto terá suas características iniciais mantidas desde que seja conservado e armazenado de acordo com as instruções deste boletim técnico e da embalagem do produto.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação, do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem ao controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim técnico e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas à reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

ATENÇÃO:

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.

VEDASIM PAREDE

Linha Imobiliária



CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: www.resicolor.com.br.