

# BOLETIM TÉCNICO

**Resicolor**  
Tintas

## MULTIMASSA TAPA FURO

Linha Imobiliária



Massa ultra leve para preenchimento/nivelamento de imperfeições, fissuras, espaços deixados por pregos e parafusos e também fendas de nó de madeira. É fácil de aplicar, com uma única aplicação é corrigida a imperfeição sem rachaduras e retração. Possui secagem rápida, recomendada para interior e exterior e aceita qualquer tipo de acabamento base água e base solvente.



### ATRIBUTOS

- Massa Multiplique
- Não Racha, Não Retrai
- Madeira, Reboco, Concreto e Gesso
- Secagem Extrarrápida



### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, cargas inertes, aditivos e água.

**Produto isento de metais pesados.**



### CORES

Branco

## MULTIMASSA TAPA FURO

Linha Imobiliária



### CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)	42 +/- 2	NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm <sup>3</sup> )	0,40 +/- 0,03	NBR 5829
pH	8,0 a 9,5	PL 007



### MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)*	Homogeneização	Rendimento (m <sup>2</sup> /demão)	Secagem*
Espátula/ Despenadeira	Pronta para uso. Se necessário adicionar 01 colher de água limpa.	Mistura bem até completa homogeneização	Rendimento variável de acordo com rugosidade, preparação da superfície, tamanho e profundidade do orifício a ser preenchido.	Completa: 6 horas Intervalo entre demãos: 6 horas

\*Variável de acordo com a espessura da camada utilizada.



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

#### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

**Madeira Nova:** Lixar para eliminar farpas. Aplicar uma demão de Fundo Nivelador Resicolor diluído 10% com Resicolor Raz. Corrigir as imperfeições com Multimassa Tapa Furo Resicolor. Após secagem, lixar novamente e eliminar o pó.

**Paredes com manchas de gorduras:** Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar abundantemente com água e deixar secar.

**Paredes mofadas/repintura:** Se estiver em boas condições, lixar até remover o brilho. Caso contrário, remover toda a pintura e corrigir a superfície. Lavar com água sanitária, enxaguar e esperar até secar. No caso da invasão de fungo ser muito profunda, lave novamente e espere sete dias antes de pintar.

**Repintura:** Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

**Superfície com umidade:** Identificar a origem e tratar de maneira adequada.

## MULTIMASSA TAPA FURO

Linha Imobiliária



### RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Se ocorrer lave toda a superfície com água corrente imediatamente;

A Multimassa Tapa Furo deve ser utilizada somente em fissuras estabilizadas, pois a mesma não é elástica.

Para fissuras onde não é possível preencher com a massa, abrir em forma de "V", proceder de acordo com a preparação de superfície e preencher a fissura com a Multimassa Tapa Furo e com o auxílio de espátula pressionar a massa contra a fissura.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.



### PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

#### ATENÇÃO:

*Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.*

## MULTIMASSA TAPA FURO

Linha Imobiliária



### RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.



### ATENÇÃO



### CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: [www.resicolor.com.br](http://www.resicolor.com.br).